



**PETROSPIR SD /10 -МАРКЧУ ЗА ГОРИВО И МИНЕРАЛНИ МАСЛА!**

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Смукателен маркуч за пренос на горива и петролни деривати с ароматно съдържание до 50%!

**ВЪТРЕШНА ТРЪБА:** от черна гладка NBR каучукова смес!

**ПОДСИЛЕНОСТ:** синтетични слоеве с висока здравина със стоманени спирали и медна жица за заземяване!

**ВЪНШНО ПОКРИТИЕ:** черна, спираловидна NBR/PVC каучукова смес, устойчива на масла, горива, озон и климатични промени!

**РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА:** от -30°C до +80°C

Наименование	Вътрешен Диаметър		Външен Диаметър		Тегло kg/m	Работно Налягане		Разрушаващо Налягане		Радиус на Огъване mm	Вакуум BAR
	mm	inch	mm	inch		BAR	PSI	BAR	PSI		
PETROSPIR ф19	19	3/4"	29	1 5/32"	0.67	10	150	30	450	115	0.9
PETROSPIR ф22	22	7/8"	32	1 1/4"	0.70	10	150	30	450	125	0.9
PETROSPIR ф25	25	1"	35	1 3/8"	0.80	10	150	30	450	150	0.9
PETROSPIR ф30	30	1 3/16"	40	1 9/16"	0.92	10	150	30	450	180	0.9
PETROSPIR ф32	32	1 1/4"	42	1 21/32"	1.00	10	150	30	450	190	0.9
PETROSPIR ф35	35	1 3/8"	46	1 13/16"	1.10	10	150	30	450	210	0.9
PETROSPIR ф38	38	1 1/2"	49	1 15/16"	1.24	10	150	30	450	240	0.9
PETROSPIR ф40	40	1 9/16"	51	2"	1.30	10	150	30	450	240	0.9
PETROSPIR ф42	42	1 21/32"	53	2 3/32"	1.40	10	150	30	450	255	0.9
PETROSPIR ф45	45	1 25/32"	56	2 16/64"	1.50	10	150	30	450	270	0.9
PETROSPIR ф51	51	2"	63	2 31/64"	1.79	10	150	30	450	300	0.9
PETROSPIR ф60	60	2 3/8"	72	2 27/32"	2.06	10	150	30	450	360	0.9
PETROSPIR ф63,5	63.5	2 1/2"	76	3"	2.27	10	150	30	450	380	0.9
PETROSPIR ф76	76	3"	89	3 1/2"	2.95	10	150	30	450	460	0.9
PETROSPIR ф80	80	3 5/32"	94	3 11/16"	3.20	10	150	30	450	480	0.9
PETROSPIR ф102	102	4"	117	4 19/32"	4.40	10	150	30	450	600	0.9
PETROSPIR ф127	127	5"	143	5 5/8"	6.07	10	150	30	450	760	0.9
PETROSPIR ф152	152	6"	170	6 11/16"	7.70	10	150	30	450	900	0.9